

产品规格书 SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	甲烷传感器
产品型号 MODEL	SY-Q4
版本号 VERSION NO	A1.0

广东赛亚传感股份有限公司

地址:广东省东莞市东城街道白银钱五巷2号

[http:// www.saiyasensor.com](http://www.saiyasensor.com) www.saiysensor.com

<http://www.saia.cn> www.saiacn.net

mail: sensor@saiyasensor.com sy@saia.cn



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	李柄	钟小易

声明

本说明书版权属广东赛亚传感股份有限公司(以下称本公司)所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用广东赛亚的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

广东赛亚传感股份有限公司

半导体甲烷传感器



SY-Q4

产品概述

SY-Q4 型气体传感器是甲烷气体传感器。采用多层厚膜制造工艺,在微型陶瓷基片上的两面分别形成加热器和金属氧化物半导体气敏层,用电极引线引出,经金属外壳封装而成。当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。

特点:

- 抗酒精 抗烟
- 稳定好、寿命长
- 成本低
- 体积小
- 应用电路简单



SY-Q4

主要应用:

- 用于家庭、工厂、商业用所的可燃气体泄漏监测装置,防火/安全探测系统。
- 可燃气体泄漏报警器,气体检漏仪。


规格

产品型号			SY-Q4
产品类型			平面半导体气敏元件
标准封装			胶木、金属罩
检测气体			甲烷、天然气
检测浓度			300-10000ppm(甲烷、天然气)
标准 电路 条件	回路电压	V_c	$\leq 24V$ DC
	加热电压	V_H	$5.0V \pm 0.1V$ AC or DC
	负载电阻	R_L	可调
标准 测试 条件 下气 敏元 件特 性	加热电阻	R_H	$25\Omega \pm 5\Omega$ (室温)
	加热功耗	P_H	$\leq 950mW$
	输出电压	V_s	V_s 2.5V~4.0V (in 5000ppm CH ₄)
	敏感体 电 阻	R_s	$1K\Omega - 20K\Omega$ (in 5000ppm 甲烷)
	灵敏度	S	$R_s(\text{in air})/R_s(5000ppm \text{ 甲烷}) \geq 5$
	浓度斜率	α	$\leq 0.8 (R_{5000ppm}/R_{3000ppm} \text{ 甲烷})$
标准测 试条件	温度、湿度		$20^\circ C \pm 2^\circ C$; 65% $\pm$ 5%RH
	标准测试电路		$V_c: 5.0V \pm 0.1V$; $V_H: 5.0V \pm 0.1V$
	预热时间		不少于48小时

管脚定义


图中未标注尺寸单位: mm

未标注尺寸公差: $\pm 0.1\text{mm}$



基本测试电路

说明: 上图为传感器的基本测试电路。该传感器需要施加 2 个电压: 加热器电压 (V_H) 和测试电压 (V_C)。其中 V_H 用于为传感器提供特定的工作温度, 可用直流电源或交流电源。 V_{RL} 是传感器串联的负载电阻 (R_L) 上的电压。 V_C 是为负载电阻 R_L 提供测试的电压, 须用直流电源。



注意事项

1 必须避免的情况

1.1 暴露于有机硅蒸气中

如果传感器的表面吸附了有机硅蒸气,传感器的敏感材料会被包裹住,抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。传感器要避免暴露其在硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它含硅塑料添加剂可能存在的地方。

1.2 高腐蚀性的环境

传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如 H_2S , SO_x , Cl_2 , HCl 等)中,不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的改变。

1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染

传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,及暴露在卤素如氟中也会引起性能劣变。

1.4 接触到水

溅上水或浸到水中会造成敏感特性下降。

1.5 结冰

水在敏感元件表面结冰会导致敏感材料碎裂而丧失敏感特性。

1.6 施加电压过高

如果给敏感元件或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线和/或加热器损坏,并引起传感器敏感特性下降。

2 尽可能避免的情况

2.1 凝结水

在室内使用条件下,轻微凝结水会对传感器性能会产生轻微影响。但是,如果水凝结在敏感元件表面并保持一段时间,传感器特性则会下降。

2.2 处于高浓度气体中

无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,都会影响传感器特性。

2.3 长期贮存

传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。传感器应贮存在有清洁空气不含硅胶的密封袋中。经长期不通电贮存的传感器,在使用前需要长时间通电以使其达到稳定。

2.4 长期暴露在极端环境中

无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温、或高污染等极端条件,传感器性能将受到严重影响。



2.5 振动

频繁、过度振动会导致敏感元件引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生这种振动。

2.6 冲击

如果传感器受到强烈冲击会导致其引线断线。

2.7 使用

对传感器来说手工焊接是最理想的焊接方式。使用波峰焊是应满足以下条件:

2.7.1 助焊剂: 含氯最少的松香助焊剂

2.7.2 速度: 1-2 米/分钟

2.7.3 预热温度: $100 \pm 20^{\circ}\text{C}$

2.7.4 焊接温度: $250 \pm 10^{\circ}\text{C}$

2.7.5 1 次通过波峰焊机

违反以上使用条件将使传感器特性下降!